

VIGADE DEFEKTEERIMINE JA SISEREEGLID



Kinnitas: Andrei Zujenkov

kuupäev 10.09.2014

		naturaal	rustik	select	Märkused
Malts	kõva maltspuit	ok	ok		
	pehme maltspuit	ei	ei		
	värvimuutus maltsas	ei	ok		
	maltsa osakaal lülipuitu	kui üle 1/3 siis välja			
Putukas	väike putukaauk lülipuidus	ok	ok		
	väike putukaauk maltspuidus	ei	ei		
	suur putukaauk 3-15mm	ok	ok		
Lõhe	Läbiv lõhe	ei	ei		
	Lõhe	50*2	100*4		
	otsalõhe	ei	ei		
	lõhegrupp pinnal	ei	ei		
	sissekasvanud koor	terve ok	ok		
Oks	Must oks	ei	ok		tume pahtel
	Terve oks	70mm	ok		
	Tubakaoks	20	30		
	Oksaauk	20	30		
	Väljakildumine	10*20	20*40		
	paksusmasina rebimiskoht	10*20	20*40		
	Tulioks	ei	ok		
	Servaoks	ok	ok		
	Okste grupp	1/4 materjali laiusest	ok		
	kassikäpp	ok	ok		
Laik ja toon	südamikupuit	ei	ok		
	staablilipijoon	ei	ei		

	veelaik vm. Laik	ei	ei		
	värvimuutus lauas	ok	ok		
	laiusmõõt				
	niiskus	8-10%	8-10%		